



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ТРАНСНЕФТЬ – ВЕРХНЯЯ ВОЛГА»  
РФ, 603950, г. Нижний Новгород,  
переулок Гранитный, 4/1, ГСП 1504  
Тел. (831) 438-22-00,  
Факс (831) 438-22-05



НС «Солнечногорская», Володарское РНПУ, филиал АО «Транснефть-Верхняя Волга»,  
Россия, 141532, Московская область, Солнечногорский район, д. Дурькино  
Тел.: (499) 799-89-17 доб.14-10

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ НС «Солнечногорская»,  
Россия, 14532, Московская область, Солнечногорский район, д. Дурькино  
Тел: (499) 799-89-17 доб. 14-30  
Свидетельство о состоянии измерений в лаборатории №02-1781  
Срок действия: с 26.06.2018 г. до 25.06.2021 г.

НПЗ производитель: АО «Газпромнефть-МНПЗ»  
Россия, 109429, г. Москва, Капотня, 2 квартал, дом 1, корпус 3,  
Тел: (495) 743-92-00; факс: 355-62-52,  
Электронная почта: mnprz@gazprom-neft.ru

### Паспорт № 8

Топливо дизельное ЕВРО, межсезонное, сорта F, экологического класса К5 (ДТ-Е-К5)  
ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009).  
Декларация о соответствии ТС № RU Д-РУ.А504.В.02146, с 24.11.2016 по 23.11.2019 г.

Код ОКП: 025183  
Дата изготовления: 10.01.2019 г.  
Дата отбора пробы (по ГОСТ 2517): 10.01.2019 г.  
Место отбора, номер ёмкости, уровень наполнения: РВС №7, 11265 мм  
Размер партии (масса): 3892840 кг  
Дата проведения испытаний: 11.01.2019 г.  
Дата оформления паспорта: 11.01.2019 г.

№ п/п	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по ТР ТС 013/2011	Норма по ГОСТ 32511-2013	Фактическое значения
1	2	3	4	5	6
1	Цетановое число, не менее	ГОСТ 3122	51	51,0	53,2
2	Цетановый индекс, не менее	EN ISO 4264	-	46,0	55,0
3	Плотность при 15 °С, кг/м³	ASTM D 4052	-	820,0 - 845,0	836,5
4	Массовая доля полициклических ароматических углеводородов, %, не более	ГОСТ EN 12916	8	8,0	3,7
5	Массовая доля серы, мг/кг, не более	ГОСТ ISO 20884	10	10,0	8,7
6	Температура вспышки определяемая в закрытом тигле, °С, выше	ГОСТ 6356	55	55	76
7	Коксуемость 10%-ого остатка разгонки, % масс., не более	EN ISO 10370	-	0,3	0,01
8	Зольность, % масс., не более	ГОСТ 1461	-	0,01	отсутствия
9	Массовая доля воды, мг/кг, не более	EN ISO 12937	-	200	менее 30
10	Общее загрязнение, мг/кг, не более	EN 12662	-	24	менее 12
11	Коррозия медной пластинки (Зч при 50 °С), единицы по шкале	ГОСТ ISO 2160	-	класс 1	класс 1
12	Окислительная стабильность: общее количество осадка, г/м³, не более	ГОСТ Р EN ISO 12205	-	25	8
13	Смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна износа (wsd 1,4) при 60 °С, мкм, не более	ГОСТ ISO 12156-1	460	460	400
14	Кинематическая вязкость при 40 °С, мм²/с	ГОСТ 33	-	2,000-4,500	3,104
15	Фракционный состав: при температуре 250 °С, перегоняется, % об., не менее при температуре 350 °С, перегоняется, % об., не менее 95% об. перегоняется при температуре, °С, не выше	ГОСТ 2177 (метод А)	-	65	25,0
			-	85	96,0
			360	360	347
16	Предельная температура фильтруемости, °С, не выше	ГОСТ 22254	минус 15	минус 20	минус 21

Примечание:  
1. п.1, п.2, п.7, п.8, п.11, п.12, п.14, п.15, п.16 - значения показателей, представленные по Паспортам продукции завода-изготовителя (НПЗ) № 408 от 05.12.2018 г., 410 от 07.12.2018 г.  
2. п.3, п.4, п.5, п.6, п.9, п.10, п.13 - значения показателей, представленные на основании протокола № 27 от 11.01.2019 г. ИЛН НС «Солнечногорская».

**Заключение:** Топливо дизельное ЕВРО, межсезонное, сорта F, экологического класса К5 (ДТ-Е-К5) по данным Паспортов продукции заводов-изготовителей соответствует требованиям ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009) "Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия" и Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 013/2011 "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту" с изменениями к нему.